

BRALEP CP 3

Hrubý cementový potěr, mrazuvzdorný pro vyrovnání a opravy ve vrstvách 6 – 80 mm

Vlastnosti

- do interiéru i exteriéru
- vysoká pevnost
- po vytvrdnutí mrazuvzdorný
- nastavitelný pískem nebo perlitem
- dobrá zpracovatelnost /ručně i strojně/
- vhodný pod kolečkové židle a podlahové vytápění

Oblast použití

Hrubý cementový potěr určený ke zhotovení potěru před aplikací samonivelační stěrky, případně před přímou pokládkou dlažby, parket, dřevěných podlah, PVC, linolea, koberce apod. Možnost použití v interiéru i exteriéru.

Složení

Směs cementů, plniv a zušlechťujících přísad.

Technické údaje

tloušťka vrstvy	6 - 80 mm
pevnost v tlaku	35 MPa (C35)
pevnost v tahu za ohybu	6 MPa (F6)
koeficient mrazuvzdornosti	≥ 0,75 dle ČSN 72 2452 po 15 cyklech
Spotřeba	2 kg/m ² /1 mm
zpracovatelnost	minimálně 120 min.
max. průměr zrn kameniva	4 mm

Příprava podkladu

Podklad musí být fixován proti pohybu, vyzrálý, suchý, čistý, bez prasklin, pevný v tahu i tlaku, zbavený zbytku lepidel, nesoudržných povrchových vrstev, mastnoty, prachu a dalších nečistot a důkladně napenetrovaný BRALEP PE 280, Bralep PE 280 H nebo BRALEP BHP 080.

Pracovní postup

Potěr se připraví vmícháním 25 kg BRALEP CP 3 do 2,75 l čisté studené vody. Potřebné množství vody závisí na požadované konzistenci a na případném nastavení směsi křemičitým pískem a může se pohybovat od 2,5 do 4 l. Míchejte elektrickým míchadlem cca 5 minut k dosažení malty vhodné konzistence. Připravený potěr nanášet v požadované tloušťce na podklad a vyhladit. Vyvarovat se uzavření vzduchových bublin ve hmotě. Dodatečné broušení se provádí, jakmile je tmel pochozí. Pro výšku vrstvy nad 30 mm, je doporučeno BRALEP CP 3 nastavit křemičitým pískem o velikosti zrn 0 – 8 mm ve váhovém poměru 3:1 až 1:1. Během schnutí zamezit přímému slunečnímu záření a průvanu. Dodatečné vyrovnání je nutné provést, jakmile je potěr pochozí, jinak je nutno povrch natřít PE 280. Před lepením podlahových krytin musí být potěr CP 3 dostatečně proschlý. Neaplikovat při teplotách <5°C a >35°C. Minimální teplota podkladu 10°C! Podmínky při zpracování, jako je teplota v místnosti, vlhkost, struktura a teplota podkladu, relativní vlhkost vzduchu atd. ovlivňují spotřebu, dobu schnutí a zrání. Uvedené hodnoty jsou proto jen orientační.

Skladování

Skladování v uzavřeném obalu v suchých prostorech. Při dodržení skladovacích podmínek si BRALEP CP 3 uchovává deklarované vlastnosti po dobu 12 měsíců od data výroby. Pytle chránit před vlhkostí.

Bezpečnostní opatření

První pomoc:

Při potřísnění pokožku omývejte vodou a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut větším množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa vodou a vypijte asi půl litru vody. Nevyvolávejte zvracení. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledejte lékařské ošetření

Likvidace odpadu:

Zabraňte vniknutí do půdy, kanalizace a spodní vody. Sypké zbytky hmoty nechte ztuhnout smícháním s malým množstvím vody, vytvrzené zbytky se likvidují běžnými postupy (spalovny, skládky). Vytvrzené zbytky podle Katalogu odpadů kat.č. 17 09 04 a kategorie O.

Prázdné obaly odevzdat do separovaného sběru na recyklaci. Podle katalogu odpadů kat.č. 15 01 01 a kategorie O.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261 Zamezte vdechování prachu.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Nebezpečné složky: cementový (portlandský) slínek; odprašky z výroby portlandského slínku, hydroxid vápenatý.

Doplňující informace: Mokrý směs může poškodit výrobky z hliníku a dalších neušlechtilých kovů. Obsah Cr 6+ < 2 ppm

Výrobce plně ručí za kvalitu výrobku, kterou stanovuje PN 202419. Protože nemá vliv na podmínky při zpracování a odborné provedení práce, nemůže převzít zodpovědnost za výslednou kvalitu díla. Za daných podmínek doporučuje předem provést praktickou zkoušku. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu textu. S uvedením této verze všechny předchozí pozbývají platnosti.