

BRALEP HP 680

Hydrofobizující nátěr, přísada do malt a betonů

Vlastnosti

- k okamžitému použití
- neobsahuje rozpouštědla
- do vnitřního prostředí i vnějšího prostředí
- ideální konzistence

Oblast použití

BRALEP HP 680 je nátěr vhodný k úpravě savých, hladkých a hutných podkladů. Připraven k přímému použití. Nutno aplikovat v minimální vrstvě.

Složení

Přísada na bázi silikonů

Technické údaje

barva / balení	bílá / 1, 5, 10 kg
spotřeba	podle podkladu 0,25 – 1 kg/m ²
doba zasychání	podle podkladu min 12 hodin

Skladování a záruční doba

Skladování v uzavřeném obalu při teplotách od +5°C do +28°C. Chránit před mrazem a přímým slunečním zářením. Při dodržení těchto podmínek si uchovává deklarované vlastnosti po dobu 12 měsíců od data výroby. Škráloup vzniklý delším skladováním odstraňte.

Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, čistý, trvale suchý. Kamenné podklady, keramické dlaždice, teraso nejprve pečlivě odmastit, omýt teplou vodou a nechat vyschnout.

Pracovní postup

BRALEP HP 680 se před použitím pečlivě rozmíchá, nanáší na podklad v neředěném stavu rozetřením válečkem nebo štětcem do minimální vrstvy. Po vyschnutí vytvoří BRALEP HP 680 transparentní film. Doporučená teplota zpracování je 5 – 25 °C. Všechny použité nástroje jsou před zaschnutím omyvatelné vodou.

Bezpečnostní opatření

Přestože je BRALEP HP 680 nejedovatý, může při opakovaném a dlouhodobém kontaktu dráždit pokožku. Chraňte oči a pokožku před potřísněním, při práci používejte vhodné ochranné pomůcky, dodržujte zásady osobní hygieny. Chraňte před dětmi! Nespotřebované zbytky se likvidují běžnými postupy (spalovny, skládky). Prázdné obaly odevzdat do separovaného sběru na recyklaci.

První pomoc

Při potřísnění pokožku omývejte vodou a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut větším množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa vodou a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledejte lékařské ošetření.

Certifikát

BRALEP HP 680 je certifikováno TZUS PRAHA s. p. (AO 204)

Upozornění: Výrobce plně ručí za kvalitu výrobku, kterou stanovuje PN 101009. Protože nemá vliv na podmínky při zpracování a odborné provedení práce, nemůže převzít zodpovědnost za výslednou kvalitu díla. Za daných podmínek doporučuje předem provést praktickou zkoušku.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu textu. S uvedením této verze všechny předchozí pozbývají platnosti