

BRALEP SOKRA A

Vysoce účinná vodná disperze zlepšující vlastnosti stavebních směsí

Vlastnosti

- neobsahuje rozpouštědla
- zvyšuje lepivost a přilnavost
- zlepšuje mechanické vlastnosti stavebních směsí
- neomezeně mísitelná s vodou

Oblast použití

BRALEP SOKRA A se používá jako mnohostranné pojivo ve stavebnictví, jako přísada do všech stavebních směsí obsahujících cement nebo vápenný hydrát, do betonu a maltovin pro lepení obkladů, jako pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot a také jako pojivo pro výrobu plastových omítkovin.

Složení

Vodná disperze styrenakrylátového kopolymeru.

Technické údaje

Barva:	bílá
Dodávaná forma:	kapalina
Hodnota pH:	7,0 - 9,0
Specifická hmotnost:	1,03 kg/m ³
Ředění:	1:30
balení:	1 kg, 5kg, 10 kg BRALEP SOKRA A

Skladování

Skladování v uzavřeném obalu při teplotách od + 5°C do + 28°C. Chránit před mrazem a přímým slunečním zářením. Za těchto podmínek si uchovává deklarované vlastnosti po dobu 12 měsíců od data výroby.

Pracovní postup

Nátěr uzavírající beton (bezprašná úprava): Nátěr se připraví smícháním 1 objemového dílu SOKRY A, 10 objemových dílů vody a 4 – 5 dílů cementu. Nátěr se důkladně promíchá a aplikuje na předem připravený podklad (vyzrálý, očištěný).

Malta na dlaždice a obklady: Suchá směs se připraví ze 2 dílů písku a 1 dílu portlandského cementu. Připraví se zředěná SOKRA A (1 díl disperze na 1 – 2 díly vody) a za stálého míchání se přidává do suché směsi až do dosažení potřebné konzistence. Obklad ani podkladový materiál se nenamáčí.

Polymermalta: Malta se připraví z písku a vápenného hydrátu. Na 10 dílů hydrátu se přidá 1 díl SOKRY A a zředí se vodou. Polymermalta má zvýšenou přilnavost k podkladu a pružnost. Lze ji použít do zdiva.

**Bezpečnostní
opatření**

Při zpracování dbejte na řádné odvětrání pracovních prostor. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Chraňte oči a pokožku před potřísněním, používejte vhodné ochranné pomůcky, dodržujte zásady osobní hygieny. Chraňte před dětmi!

Produkt obsahuje isothiazolinony.

Další informace naleznete v Bezpečnostním listu výrobku.

Likvidace

Čerstvé zbytky výrobku pokud možno znovu použít. Kapalně zbytky produktu SOKRA A nelze vylít do kanalizace, je třeba zabránit úniku do povrchových vod nebo do půdy. Nepoužitý materiál se likviduje běžnými postupy dle národní legislativy jako ostatní odpad. Prázdný plastový obal je recyklovatelný.

První pomoc

Při potřísnění pokožku omývejte vodou a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut větším množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa vodou a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledejte lékařské ošetření.

Certifikát

BRALEP SOKRA A je certifikována TZUS Praha s. p. (AO 204) číslo protokolu 020-041159.

Upozornění: Výrobce plně ručí za kvalitu výrobku, kterou stanovuje PN 100805. Protože nemá vliv na podmínky při zpracování a odborné provedení práce, nemůže převzít zodpovědnost za výslednou kvalitu díla. Za daných podmínek doporučuje předem provést praktickou zkoušku.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu textu. S uvedením této verze všechny předchozí pozbývají platnosti.