

BRALEP SOKRA B

Vodná disperze zlepšující vlastnosti stavebních směsí

Vlastnosti

- neobsahuje rozpouštědla
- zvyšuje lepivost a přilnavost
- zlepšuje mechanické vlastnosti stavebních směsí
- mísitelná s vodou až do poměru 1:15

Oblast použití

BRALEP SOKRA B se používá jako zušlechťující disperze pro zlepšení kvality stavebních směsí s obsahem cementu nebo vápenného hydrátu.

Složení

Vodná disperze styrenakrylátového kopolymery.

Technické údaje

Barva:	bílá
Dodávaná forma:	kapalina
Hodnota pH:	7,0 - 9,0
Specifická hmotnost:	1,03 kg/m ³
Ředění:	1:15
Balení:	1 kg, 5 kg, 10 kg BRALEP SOKRA B

Skladování

Skladování v uzavřeném obalu při teplotách od +5°C do +28°C. Chránit před mrazem a přímým slunečním zářením. Za těchto podmínek si uchovává deklarované vlastnosti po dobu 12 měsíců od data výroby.

Pracovní postup

Přísada do malt a betonů: Na 100 kg cementu se doporučuje přidat 5 – 10 kg disperze BRALEP SOKRA B. Disperze se nejdříve promíchá s částí záměsové vody, poté se směs přidá do malty či betonu a zbytek vody se použije na úpravu požadované konzistence. Druhou možností je přidat neředěnou disperzi jako poslední komponentu do již rozmíchané stavební směsi se záměsovou vodou.

Nátěr uzavírající beton (bezprašná úprava): Nátěr se připraví smícháním 2 objemových dílů BRALEP SOKRA B, 10 objemových dílů vody a 4 – 5 dílů cementu. Nátěr se důkladně promíchá a aplikuje na předem připravený podklad (vyzrálý, očištěný).

**Bezpečnostní
opatření**

Při zpracování dbejte na řádné odvětrání pracovních prostor. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Chraňte oči a pokožku před potřísněním, používejte vhodné ochranné pomůcky, dodržujte zásady osobní hygieny. Chraňte před dětmi!

Produkt obsahuje isothiazolinony.

Další informace naleznete v Bezpečnostním listu výrobku.

Likvidace

Čerstvé zbytky výrobku pokud možno znovu použít. Kapalně zbytky produktu SOKRA B nelze vylít do kanalizace, je třeba zabránit úniku do povrchových vod nebo do půdy. Nepoužitý materiál se likviduje běžnými postupy dle národní legislativy jako ostatní odpad. Prázdný plastový obal je recyklovatelný.

První pomoc

Při potřísnění pokožku omývejte vodou a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut větším množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa vodou a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledejte lékařské ošetření.

Certifikát

BRALEP SOKRA B je certifikován TZUS Praha s. p. (AO 204) číslo protokolu 020-041159

Upozornění: Výrobce plně ručí za kvalitu výrobku, kterou stanovuje PN 100397. Protože nemá vliv na podmínky při zpracování a odborné provedení práce, nemůže převzít zodpovědnost za výslednou kvalitu díla. Za daných podmínek doporučuje předem provést praktickou zkoušku.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu textu. S uvedením této verze všechny předchozí pozbývají platnosti.