

BRALEP FIN 700

Disperzní vyrovnávací hmota pro tenkovrstvou finální úpravu stěn a stropů

Vlastnosti

- vysoká přilnavost na sádrokarton a omítkové zdivo
- neobsahuje rozpouštědla, ředitelný vodou
- snadno brousitelný
- dobře zpracovatelná pastovitá konzistence
- rychlé zasychání
- bez objemových změn

Oblast použití

BRALEP FIN 700 je určen k finálnímu jemnému vyrovnávání sádrokartonu, jádrových omítek a dalších savých podkladů (např. dřevotřísky a cetrís desky) ve vnitřních, suchých prostorech. Max. výšky vrstvy 1,5 mm v jedné pracovní operaci. Není určen pro trvale vlhké prostředí. Pro tmelení spár sádrokartonu je určen BRALEP GIP 300.

Složení

Disperze na bázi akrylátů obsahující jemně mletá inertní plniva a zušlechťující přísady.

Technické údaje

barva	bílá
dodávaná forma	hustá pasta
hodnota pH	7,5 - 8,5
sušina	min. 74%
viskozita při 23°C	50 000 – 100 000 mPas ⁻¹ (R7, 10 RPM)
specifická hmotnost	1,75 kg/l
spotřeba	1,5 - 2 kg/m ² /1mm vrstvy
zasychání (20°C)	dle výšky vrstvy, cca 2 - 6 hodin
přidržnost k sádrokartonu	min. 0,14 MPa
přidržnost k betonu	min. 0,5 MPa
balení	plastové vědro: 1 kg, 15 kg

Skladování

Skladování v uzavřeném obalu, při teplotách od +5°C do +28°C. Chránit před mrazem a slunečním zářením. Při dodržení těchto podmínek si uchovává deklarované vlastnosti po dobu 12 měsíců od data výroby.

Příprava podkladu

Doporučené podkladové materiály: sádrokarton a všechny obvyklé savé stavební podklady. Podklad musí být pevný, vyzrálý, suchý, zbavený nečistot, mastnoty a prachu. Velmi savé podklady se doporučuje předem navlhčit vodou nebo napenetrovat BRALEP PE 280 (naředěná vodou 1:1).

Pracovní postup

K nanášení se používá běžné sádrokartonářské nářadí – špachtle, stěrky.

a) Spáry sádrokartonových desek se předem vytmelí pomocí BRALEP GIP 300. Pro finální úpravu spár se nanese tenká vrstva tmelu BRALEP FIN 700 a pečlivě se vyrovná hladítkem, případně přebrousí.

b) Pro vytvoření celoplošné tenkovrstvé povrchové úpravy omítky nebo sádrokartonu se BRALEP FIN 700 nanese hladítkem v tenké vrstvě, nechá se krátce zavadnout a poté se pečlivě vyhladí, případně přebrousí.

c) Při lokálních opravách se nanese tmel s mírným přesahem nad výšku okolní plochy a po uschnutí se přebrousí do roviny.

Tmel lze přetírat běžnými interiérovými nátěry.

Teplota prostředí při aplikaci 5°C – 30°C. Podmínky při vyrovnávání (teplota místnosti, struktura a vlhkost podkladu, relativní vlhkost vzduchu a množství použitého materiálu) ovlivňují dobu vytvrdnutí a spotřebu vyrovnávací hmoty. Uvedené hodnoty mají proto jen orientační význam.

Bezpečnostní opatření

- Přestože je vyrovnávací hmota BRALEP FIN 700 nejedovatá, může při opakovaném a dlouhodobém kontaktu dráždit pokožku.
- Chraňte oči a pokožku před potřísněním, při práci používejte vhodné ochranné pomůcky, dodržujte zásady osobní hygieny.
- Chraňte před dětmi!
- Nespotřebované zbytky lepidla se likvidují běžnými postupy (spalovny, skládky). Zaschlé zbytky podle Katalogu odpadů kat.č. 08 04 99 a kategorie O. Prázdné obaly odevzdat do separovaného sběru na recyklaci. Podle Katalogu odpadů kat.č. 15 01 02 a kategorie O.

První pomoc

Při potřísnění pokožku omývejte vodou a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut větším množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa vodou a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledejte lékařské ošetření.

Certifikát

BRALEP FIN 700 certifikován TZUS PRAHA s.p. (AO 204), protokol o ověření shody typu výrobku č. 020-041161.

Upozornění: Výrobce plně ručí za kvalitu výrobku, kterou stanovuje PN 200906. Protože nemá vliv na podmínky při zpracování a odborné provedení práce, nemůže převzít zodpovědnost za výslednou kvalitu díla. Za daných podmínek doporučuje předem provést praktickou zkoušku.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu textu. S uvedením této verze všechny předchozí pozbývají platnosti.