

BRALEP VS 60

Jemná vápenná omítka - štuk

Vlastnosti

- zářivě bílá
- do interiéru i exteriéru
- vynikající zpracovatelnost
- jemná (zrnitost do 0,3 mm)
- po vytvrnutí mrazuvzdorná
- ruční nebo strojní zpracování

Oblast použití

Štuk VS 60 je určen pro povrchovou úpravu všech typů zdrsňených jádrových omítek ve vnitřních a vnějších prostorech. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle EN 998-1. Max. průměr zrn kameniva 0,3 mm.

Složení

Vápenný hydrát, jemně mletá plniva a aditiva.

Technické údaje

barva	bílá
dodávaná forma	prášek
záměsová voda	400 ml na 1 kg suché směsi
doba přípravy	3 minuty
doba zasychání (20°C)	cca 2 - 6 hodin
přídržnost	min. 0,08 MPa
balení	7 a 20 kg

Skladování

Skladování v uzavřeném obalu v suchých prostorech. Při dodržení skladovacích podmínek si BRALEP VS 60 uchovává deklarované vlastnosti po dobu 9 měsíců od data výroby. Otevřené pytle chránit před vlhkostí.

Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, rovný, suchý, čistý, rovnoměrně nasáklý, bez prasklin, nezmrzlý, nezprášný, bez výkvětů a nesmí být jinak znečištěný např. olejem, mastnotou, zbytky izolačních nátěrů nebo starých štuků, podklad nesmí být vodoodpudivý. Není vhodný pro následné obložení obkladem a aplikaci na stěrková (armovací) cementová lepidla. Doporučená vlhkost podkladu je pod 3%. Hladký podklad je nutno předem zdrsňit mřížovou škrabkou. Silně nasáklé podklady je nutné předem navlhčit.

Pracovní postup

Štuk se připraví vmícháním 20 kg do 8 l čisté studené vody. Míchejte pomalu běžným míchadlem 3 – 5 minut do rovnoměrné konzistence bez hrudek. Omítka se nanáší na podklad ručně nebo strojně a stáhne se plastovým nebo ocelovým hladítkem. Při počátku tuhnutí proveďte povrchovou úpravu houbou nebo filcem. Aplikovaná tloušťka štuky musí být celoplošně v rozmezí 0,7 - 2 mm. Po aplikaci je nutné zajistit dobré schnutí a vytvrzení, ale zamezit přímému ohřevu nebo slunečnímu záření. Nanesenou vrstvu je nutné opatřit nátěrem, pro vnější prostředí doporučujeme nátěrové hmoty na bázi silikátu popřípadě silikonu. Nátěry a tapety je možné aplikovat po vyschnutí a vytvrzení plochy (cca 4 týdny). Neaplikovat při teplotách <math><5^{\circ}\text{C}</math> a $>30^{\circ}\text{C}$.

Podmínky při zpracování, jako je teplota v místnosti, vlhkost, struktura a teplota podkladu, relativní vlhkost vzduchu atd. ovlivňují spotřebu, dobu schnutí a zrání. Uvedené hodnoty jsou proto jen orientační.

Bezpečnostní opatření

Při opakovaném a dlouhodobém kontaktu může dráždit pokožku. Chraňte oči a pokožku před potřísněním, při práci používejte vhodné ochranné pomůcky, dodržujte zásady osobní hygieny.

Chraňte před dětmi!

Další informace naleznete v Bezpečnostním listu výrobku.

Likvidace

Ztvrdlé zbytky BRALEP VS 60 se likvidují běžnými postupy (skládky, spalovny).

První pomoc

Při potřísnění pokožku omývejte vodou a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut větším množstvím vody, při náhodném požití vypláchnete ústa vodou a vypijte asi půl litru vody. Nevyvolávejte zvracení. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledejte lékařské ošetření.

UPOZORNĚNÍ: Výrobce plně ručí za kvalitu výrobku, kterou stanovuje PN 202621. Protože nemá vliv na podmínky při zpracování a odborné provedení práce, nemůže převzít zodpovědnost za výslednou kvalitu díla. Za daných podmínek doporučuje předem provést praktickou zkoušku.