

BRALEP EPOXY L 10

Epoxidový penetrační a ochranný nátěr na podlahy Epoxidová samonivelační stěrka

Vlastnosti

- Vysoká přídržnost k podkladu
- Vhodné pod kolečkové židle a na podlahové vytápění
- Vysoká konečná pevnost
- Dlouhá otevřená doba
- Snadná aplikace
- Lesklý povrch
- Bez obsahu fosfátů a ftalátů
- Vodotěsný / odolný vůči kapalinám
- Možná úprava jako protiskluzný povrch
- Vhodná pro přípravu stěrek, penetračních a ochranných nátěrů

Oblast použití

Dvousložková epoxidová pryskyřice pro přípravu penetračních a ochranných nátěrů na minerální podklady a pro přípravu epoxidových samonivelačních stěrek. Po vytvrdnutí je povrch vhodný pro kladení plovoucích podlah, PVC, textilních krytin a dlažby. **Určeno pro profesionální použití.**

Složení

Plněná epoxidová pryskyřice (Složka A), tvrdidlo (Složka B).

Technické údaje

Barva	šedivá
Dodávaná forma	pasta (epoxid), tekutá (tvrdidlo)
Obsah sušiny	~ 100 %
Spotřeba	cca 1,25 kg / m ² / mm
Teplota podkladu	+10°C min./+25°C max. Podklad musí mít
	teplotu min. o 3°C vyšší, než je rosný bod
Relativní vzdušná vlhkost	Max. 80 %
Obsah vlhkosti v podkladu	≤ 4%
Otevřená doba	cca 45 min
Plné vytvrzení	cca 7 dní (při 20°C)
Balení:	
Složka A	5,1 kg
Složka B	0,9 kg
Celkem A+B	6 kg

Skladování

Skladování v dokonale uzavřeném obalu při teplotách od +5°C do +25°C. Chránit před mrazem a slunečním zářením. Při dodržení těchto podmínek si uchovává deklarované vlastnosti po dobu 12 měsíců od data výroby.

Příprava podkladu

Pracovní postup

Bezpečnostní opatření

Certifikace

Podklady musí být trvale suché, čisté, bez separačních prostředků, pevné v tahu a tlaku. Podle potřeby napenetrovat BRALEP PE 280 nebo BHP 080 a vyrovnat výrobky BRALEP, např. BRALEP ZL 970. Doporučené podkladové materiály: podlahové vyrovnávací hmoty firmy BRALEP, betonové, cementové, dřevotřískové podlahy, dlažba.

Míchání: složku A nejprve dobře promíchat, přidat složku B a znovu důkladně promíchat, dokud nedocílíte jednotného vzhledu, následně přelít do jiné nádoby a promíchat.

Epoxydový penetrační a ochranný nátěr minerálních podkladů: jako nátěr aplikujte pomocí válečku s krátkým vlasem (do kříže).

Samonivelační vrstva: namíchanou směs nalit na připravený a penetrovaný podklad a rozprostřít zubovou stěrkou. Případně se povrch vyhladí rovnou stranou hladítka. Poté odvzdušnit jehlovým válečkem (ježkem) ve dvou na sebe kolmých směrech.

Před převrstvením EPOXY L 10 vyčkejte: min. 12 hod, max. 36 hod.

Pro napojení dalších technologických vrstev podlahy doporučujeme ještě „živou“ horní vrstvu EPOXY L 10 s přebytkem posypat pískem. Po vytvrdnutí EPOXY L 10 přebytečný písek zamést nebo vysát.

Doporučená teplota vzduchu při zpracování je min. 15°C a max. 28°C. Konečné pevnosti je dosaženo za cca 7-14 dnů. Doba zpracovatelnosti a následného tvrdnutí závisí na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu v místnosti a teplotě podlahy, množství namíchané hmoty, struktuře a vlhkosti podkladu. Veškeré uvedené hodnoty jsou proto jen orientační. Použité nástroje jsou omyvatelné technickým benzínem nebo toluenem.

Přípravek může být použit pouze proškolenými aplikátory.

První pomoc:

Při náhodném požití vypláchnout ústa vodou a vypít asi půl litru vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékaře a ukázat obal. Při nadýchání dopravit postiženého na čerstvý vzduch. V případě nevolnosti vyhledat lékařské ošetření. Při potřísnění pokožku omývat vodou a mýdlem, při zasažení očí vymývat 10-15 minut větším množstvím vody a vyhledat lékařskou pomoc.

Likvidace odpadu:

Nespotřebované zbytky lepidla se likvidují ve spalovnách k tomu určených. Podle Katalogu odpadů kat.č. 08 04 09 a kategorie N.

Ověření shody provedla autorizovaná osoba 204, TZÚS Praha, pobočka 0200 – České Budějovice a vydala:

Certifikát výrobku č. 204/C5/2024/020-050519 z 30.09.2024

Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 020-050518 z 30.09.2024

Stavební technické osvědčení (STO) č.020-050517 z 3.09.2024

Upozornění: Výrobce plně ručí za kvalitu výrobku, kterou stanovuje PN 101523. Protože nemá vliv na podmínky při zpracování a odborné provedení práce, nemůže převzít zodpovědnost za výslednou kvalitu díla. Za daných podmínek doporučuje předem provést praktickou zkoušku.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu textu. S uvedením této verze všechny předchozí pozbývají platnosti.