



Bralep s.r.o.
Bohnická 16/38, 181 00 Praha 8
tel.: 315 630 911
e-mail: info@bralep.cz
www.bralep.cz

PODLAHOVÉ SYSTÉMY

BRALEP PE 180

Disperzní penetrační nátěr k úpravě savých povrchů před další malbou

Vlastnosti

- nehořlavá, nejedovatá
- bez zápachu
- neobsahuje rozpouštědla
- snižuje prašnost, zpevňuje povrch
- zvyšuje přídržnost vyrovnávacích hmot
- nízká spotřeba
- homogenizuje povrch

Oblast použití

BRALEP PE 180 je nátěrová hmota, která slouží k úpravě savých a porézních podkladů (sádrových, cementových, betonových, anhydritových) před stěrkováním, nebo nanášením nátěru. Použití penetrace vede k částečnému uzavření pórů, ke sjednocení savosti podkladu, ke snížení prašnosti a nasákavosti, ke zvýšení povrchových pevností podkladu a zvýšení přídržnosti vyrovnávacích hmot, lepidel a barev. Je určena pro použití ve vnitřních suchých prostorech. Neobsahuje silikony a další přísady, které by mohly tvořit mastné skvrny na podkladu.

Složení

Směs vodných disperzí na bázi polyakrylátů a vybraných aditiv.

Technické údaje

barva :	bílá
dodávaná forma:	kapalina
hodnota pH:	7,0 - 8,0
specifická hmotnost:	1,0 kg/l
spotřeba:	1 litr / 5 - 10 m ²
odolnost vůči vodě:	odolná vůči vlhku, neizoluje proti vodě
doba schnutí:	0,5 – 2 hodiny (podle podkladu a podmínek)
balení:	1 kg, 5kg

Skladování

Skladování v uzavřeném obalu při teplotách od +5°C do +28°C. Chránit před mrazem a přímým slunečním zářením. Při dodržení těchto podmínek si uchovává deklarované vlastnosti po dobu 12 měsíců od data výroby.

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzrálý, suchý a zbavený prachu.

Pracovní postup

PE 180 se nanáší na podklad v neředěném stavu. Po vyschnutí vytvoří PE 180 souvislý, pružný film nerozpustný ve vodě. Doporučená teplota zpracování min. +15°C. Všechny použité nástroje jsou před zaschnutím omyvatelné vodou.

Bezpečnostní opatření

- Přestože je PE 180 nejedovatá, může při opakovaném a dlouhodobém kontaktu dráždit pokožku.
- Chraňte oči a pokožku před potřísněním, při práci používejte vhodné ochranné pomůcky, dodržujte zásady osobní hygieny.
- Chraňte před dětmi!
- Nespotřebované zbytky lepidla se likvidují běžnými postupy (spalovny, skládky). Zaschlé zbytky podle Katalogu odpadů kat.č. 08 04 99 a kategorie O. Prázdné obaly odevzdat do separovaného sběru na recyklaci. Podle Katalogu odpadů kat.č. 15 01 02 a kategorie O.

První pomoc

Při potřísnění pokožku omývejte vodou a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut větším množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa vodou a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledejte lékařské ošetření.

Certifikát

BRALEP PE 280 certifikován TZUS PRAHA s.p. (AO 204), protokol o ověření shody typu výrobku č. 020-029168 ze dne 2. dubna 2013.

Upozornění: Výrobce plně ručí za kvalitu výrobku, kterou stanovuje PN 100197. Protože nemá vliv na podmínky při zpracování a odborné provedení práce, nemůže převzít zodpovědnost za výslednou kvalitu díla. Za daných podmínek doporučuje předem provést praktickou zkoušku.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu textu. S uvedením této verze všechny předchozí pozbývají platnosti.